

ЗАТВЕРДЖУЮ
ТВО начальника Головного управління
розвитку та супроводження
матеріального забезпечення Збройних
Сил України
підполковник



С.В.ПОЧТАРЕНКО
2017 року

Технічний опис

“Кашне для військовослужбовців Збройних Сил України”

Введено вперше

Дата надання чинності 15.05.2017

Без обмеження строку чинності

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Тилу Збройних Сил
України
генерал-майор

І.Ю.ГАВРИЛЮК

2017 р.

ПЕРЕВІРЕНО

Начальник управління – заступник
начальника Головного управління
розвитку та супроводження
матеріального забезпечення
Збройних Сил України
підполковник

Є.Г.ЄЛЬКІН

“ 8 ” 2017 р.

РОЗРОБЛЕНО

Заступник начальника управління
розвитку речового майна Головного
управління розвитку та
супроводження матеріального
забезпечення Збройних Сил України
полковник

О.Г.МЕГЕРЯ

“ 18 ” 2017 р.

Дійсний технічний опис поширюється на кашне для військовослужбовців Збройних Сил України, загальні технічні вимоги до якого встановлені ГОСТ 5274-90 “Шарфы трикотажные. Общие технические условия”.

Основним споживачем виробу є Міністерство оборони України.

Приклад запису позначення виробу при замовленні:

“Кашне для військовослужбовців Збройних Сил України чорного (іншого) кольору”.

1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1.1 Кашне за розмірами, зовнішнім виглядом, якістю виготовлення повинні виготовлятися відповідно до вимог дійсного технічного опису, типових технологічних режимів виробництва кашне та зразку-еталону, затвердженому в установленому порядку.

1.2 Зовнішній вигляд

Кашне трикотажне з напіввовняної пряжі, однокольорове. Має прямокутну форму. Краї кашне оброблено бахромою (Рисунок 1).

1.3 Основні параметри та розміри

Лінійні розміри кашне – 120x21 см.

Довжина та ширина кашне повинні вимірюватися згідно ГОСТ 8846.

Допустимі відхилення: по довжині ± 3 см;

по ширині ± 1 см.



Рисунок 1

1.4 Матеріали

1.4.1 Кашне повинні виготовлятися з матеріалів вказаних в Таблиці 1

Таблиця 1

№ пп	Назва матеріалу	Нормативний документ	Призначення матеріалу
1	Пряжа напіввовняна, 31x2 текс	ГОСТ 17511	Для виготовлення трикотажного полотна та бахроми
2	Нитки поліамідні або поліефірні щільністю не менше 24 текс	ГОСТ 6309	Для пришивання бахроми

Примітка:

За узгодженням із замовником можливо використовувати інші матеріали, якістю не нижче, ніж зазначено в Таблиці 1.

1.4.2 Трикотажне полотно для кашне виготовляється відповідно ГОСТ 28554 та фізико-механічним показникам, вказаним в Таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування переплетення	Лінійна густина пряжі, текс	Сировинний склад	Переплетення	Кількість петель на 5 см		Поверхня густина полотна, г/м ²	Розривне навантаження полотна, Н
				по вертикалі	по горизонталі		
Напіввовняне трикотажне полотно основне	31x2x2	вовна 30%±5%, ПАН (акрил) 70%±5%	ластик 1x1	30±3	20±5	не менше 540	по довжині не менше 80

Кашне виготовляються білого, чорного, темно-синього, оливкового та інших затверджених кольорів, які повинні відповідати вищій групі кольорів та зразкам-еталонам, затвердженим в установленому порядку.

1.5 Вимоги до виготовлення:

1.5.1 Стійкість фарбування повинна бути не нижче міцної групи згідно ГОСТ 2351.

1.5.2 Зміна лінійних розмірів після мокрих обробок повинна бути не більш ніж 3%.

1.5.3 Правила виготовлення, шви, які використовуються та частота стібків, номери швейних голок – згідно ГОСТ 26115.

1.5.4 Перекіс полотен по петельним рядам не повинен перевищувати 5%;

1.5.5 Необоротність деформації полотен повинна бути не більше 5%.

2. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

2.1 Правила приймання – згідно ГОСТ 9173.

2.2 Визначення гатунку – згідно ГОСТ 1164.

3. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

3.1 Визначення лінійних розмірів, щільності в'язання, кількості петельних рядків і петельних стовбців, скосу – згідно ГОСТ 8846.

3.2 Визначення поверхневої густини трикотажного полотна – згідно ГОСТ 8845.

3.3 Визначення розривних характеристик, розтягування згідно ГОСТ 8847.

3.4 Визначення стійкості фарбування до фізико-хімічних впливів – згідно ГОСТ 2351.

3.5 Розміри виробів перевіряють вимірювальною лінійкою згідно ГОСТ 427 або рулеткою згідно ГОСТ 7502.

4. МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ

4.1 Відбір проб трикотажного полотна – згідно ГОСТ 8844.

5. МАРКУВАННЯ, ПАКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ

5.1 Маркування, пакування, транспортування, зберігання – згідно ГОСТ 19159.

Можливе пакування: група виробів по 10 шт. пакується в поліетиленовий пакет. До кожного пакету вкладається пакувальний лист. Сім груп по 10 виробів у кожній (70 шт.) складаються в поліпропіленовий мішок. Мішок зашивають на спецмашині. Пакувальний лист закріплюється в шов зашивання або кріпиться до мішка.

5.2 Кашне на складах, постачальників та замовників повинні зберігатись у закритих приміщеннях, які провітрюються на відстані 1 м від опалювальних приладів, при умові запобігання механічного ушкодження дії сонячного проміння і вологи.

6. ВКАЗІВКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

6.1 Вироби з напіввовняної пряжі не можна прати у пральній машині, а також у воді, температура якої перевищує 40°C.

6.2 Сушити трикотажні вироби у розправленому виді.

6.3 Прасувати помірно нагрітою праскою (до 140°C) із застосуванням вологої тканини.

7. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

7.1 Підприємство-виробник гарантує якість виробу, що виготовляється відповідно вимог дійсного ТО за умов дотримання вимог транспортування та зберігання.

7.2 Гарантійний строк експлуатації становить 12 місяців з дня виготовлення.