Примірник № 1

ПОГОДЖЕНО

Начальник Тилу Збройних Сил України
генерал-майор

Юрій ГУСЛЯКОВ

"28" 12 2019 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. начальника Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України
полковник

Олександр МАНИЛЮК

"28" 12 2019 р.

ЧЕРЕВИКИ ЛІТНІ

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
НА ДОСЛІДНУ ПАРТІЮ

ТО А01ХJ.45279-043:2019

Дата надання чинності 28.12.2019

Головне управління розвитку
та супроводження матеріального
забезпечення Збройних Сил України
Зареєстровано «28» 12 2019 р.
за № М0/000035 /ТО

РОЗРОБЛЕНО

В. о. начальника управління розвитку речового майна Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України
підполковник

Сергій КРИВОХАТЬКО

"23" 12 2019 р.

ПЕРЕДМОВА

I. Розроблено: Головним управлінням розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України.

II. Найменування та позначення технічного опису на дослідну партію:
"Технічний опис на дослідну партію "Черевики літні" ТО А01XJ.45279-043:2019".

III. Приклад запису назви предмета при закупівлі:
"Черевики літні ТО А01XJ.45279-043:2019".

IV. Затверджено "28" 12 2019 року.
Введено в дію "28" 12 2019 року.
Строк зберігання – постійно.

V. Код предмета закупівлі за:
ВПР 01.002.003-2014 (01): 45279 Черевики з високими берцями середньої довжини (Boots mid-leg).

VI. Цей технічний опис на дослідну партію використовується в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та іншими суб'єктами господарювання, які здійснюють на договірних засадах виготовлення та постачання Міністерству оборони України та Збройним Силам України предмета для речового забезпечення.

VII. Цей технічний опис на дослідну партію не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і поширений організаціями або приватними особами без дозволу Міністерства оборони України.

ВСТУП

Цей технічний опис на дослідну партію (далі – ТО) розроблено з метою встановлення вимог до черевиків літніх (далі – предмет), які призначені для захисту ніг військовослужбовців від впливу факторів навколишнього середовища.

Предмет призначений для експлуатації у літній період року в польових умовах та пунктах постійної дислокації в комплексі з іншими предметами бойового єдиного комплекту.

Дослідна партія предметів повинна відповідати вимогам ТО, що підтверджуються протоколами від випробувальних лабораторій, акредитованих на технічну компетентність та незалежність.

Тактико-технічні вимоги

1. Предмет повинен виготовлятися:

1.1. З матеріалів, які забезпечують паропроникність та стійкість до проникнення води;

1.2. Литтєвим методом кріплення підошви;

1.3. Світло коричневого кольору (тан), усі додаткові матеріали предмета повинні гармонувати з кольором основного матеріалу;

1.4. В одному розмірі – 42;

1.5. Із додатковим зовнішнім захистом носкової та п’яточної частин з метою захисту від механічних пошкоджень;

1.6. Із застосуванням системи шнурівки, що забезпечує динамічне розв’язування;

1.7. Без ідентифікації виробника.

2. Висота предмета вихідного 42 розміру повинна складати (126 ± 5) мм. (вимірюється із зовнішньої сторони берець вздовж середньої вертикальної лінії, проведеній від верхнього краю берець до підошви).

3. Деталі верху з’єднані між собою 2-ма або 3-ма строчками, розривне навантаження по кожному зразку, не менше ніж 115 Н/см (перевіряється згідно з ГОСТ 9290-76).

4. Міцність кріплення деталей низу – не менше ніж 4,0 Н/см (перевіряється згідно з ДСТУ EN ISO 20344:2016, п.5.2).

5. Гнучкість взуття повинна бути не більше 290 Н (перевіряється згідно з ГОСТ 9718-88).

6. Проникнення води у предмет перевіряється згідно з Додатком Д ТУ У 15.2-00034022-175:2017 “Черевики з високими берцями Тип В”.

7. Маса півпари предмета, яка укомплектована устілкою та шнурком, повинна бути не більше 750 гр.

8. Для задника та підноска використовується термопластичний матеріал. Загальна деформація задника та підноска повинна бути не більше 3 мм (перевіряється згідно з ДСТУ ГОСТ 9135-2004).

9. Підошва предмета:

9.1. Повинна бути двошаровою, ходовий шар із гуми, проміжний із поліуретану;

9.2. Втрата об’єму підошви предмета (опір до стирання), не більше 150 мм^3 (перевіряється згідно з ДСТУ EN ISO 20344:2016, п.8.3).

9.3. Твердість підошви ходового шару (Шор А) повинна становити не менше 55 умовних одиниць (згідно з ГОСТ 263-75).

9.4. Стійкість до багаторазового згинання підошви. Під час випробування підошви згідно з п. 8.4 ДСТУ EN ISO 20344:2016 надрив не повинен збільшитися більше ніж на 4 мм до проведення 30 000 циклів згинання без спонтанних тріщин.